

TOSSENE Grå Bohus



Polerad



Flammad



Krysshamrad

Brytningsort: Tossene, Valla Norgård, 456 94 Tossene/Hunnebostrand, Sverige

Geokoordinater: WGS84 dec 58.460290 11.375486

Tekniska egenskaper	Deklarerat värde	Enhet	Standard
Tryckhållfasthet	Medelvärde: 258 Standardavvikelse: 15 Lägre förväntat värde: 224	Mpa	SS-EN 1926:2006
Böjhållfasthet	Medelvärde: 15,2 Standardavvikelse 0,5 Lägre förväntat värde: 14,1	Mpa	SS-EN 12372:2022
Nötningsmotstånd (Böhme)	Medelvärde: 5,4	cm ³ /50 cm ²	SS-EN 14157:2017
Halkmotstånd, slipad yta (torr) *	Medelvärde: 66	SRV	EN 14231
Halkmotstånd, slipad yta (våt) *	Medelvärde: 44	SRV	EN 14231
Densitet	Medelvärde: 2656	kg/m ³	SS-EN 1936:2006
Öppen porositet	Medelvärde: 0,3	%	SS-EN 1936:2006
Vattenabsorption	Medelvärde: 0,12	vikt %	SS-EN 13755:2008
Slaghållfasthet	Medelvärde: 6,0	J	SS-EN 14158:2004
Utspjälkning (brottlast)	Medelvärde: 2844	N	SS-EN 13364:2002

Petrografisk sammansättning *	Standard SS-EN 12407:2019	Värde
Kvarts		23 %
Plagioklas		29 %
Kalifältspat		39 %
Biotit		7 %



Provav RISE Research Institutes of Sweden AB (2024-05-14, * från föregående test 2021)

TOSSENE Grå Bohus

Klassning av estetiska egenskaper och struktur (polerad yta)					
Variation	Liten		Medel		Stor
Färg	1	2	3	4	5
Struktur	1	2	3	4	5
Textur	1	2	3	4	5
Porer storlek	Små		Medel		Stora
	1	2	3		
Porer antal	Få		Medel		Många
	1	2	3	4	5
Ytliga korngränser	1	2	3	4	5
Kornstruktur	Fin <3 mm		Medel		Grov >10 mm
	1	2	3	4	5
Anmärkning	Kristallina anhopningar förekommer				